BARNIZ TITANLUX ASPECTO CRISTAL

Interiores - Exteriores. Brillante





Código de producto : 04C

Descripción

Barniz de dos componentes a base de Poliol Acrílico con elevado grado de reticulación y isocianato alifático. De gran dureza y elasticidad, excelente retención de brillo y resistencia a la intemperie, al desgaste, al lavado y a los agentes químicos (grasas, gasolina, etc.). No amarillea.

Campos Aplicación

Interiores y exteriores. Ideal para protección de superficies de maderas nobles y exóticas (Melis, Pino - tea, Iroco, Teca), corcho, etc., en condiciones de gran desgaste, o en las que se necesite conservar un aspecto impecable (barras de bar, arrimaderos, encimeras, balconadas, sillas, mesas, etc.).
También puede ser utilizado sobre fibra de vidrio, piedra y cerámicas porosas.

Datos técnicos

Naturaleza	Poliol Acrílico e Isocianato Alifático
Acabado	Brillante
Color (UNE 48073)	Incoloro
Densidad (UNE EN ISO 2811)	0,95 - 1,00 Kg/l
Rendimiento	11 - 15 m2/l
Secado a 23ºC 60 % HR (UNE 48301)	5 - 7 horas
Repintado a 23ºC 60% HR (UNE 48283)	18 - 24 horas
Proporción de la Mezcla	Base: 4 partes, Endurecedor: 1 parte
Vida de la Mezcla a 23ºC	4 - 8 horas
Métodos de aplicación	Brocha, rodillo y pistola
Limpieza de utensilios	Diluyente TITAN Yate
Condiciones de aplicación, HR<80%	+10 ºC - +30 ºC
Punto de Inflamación (UNE EN ISO 3679)	38, 5 ºC
Volumen Sólidos (UNE 48090)	43 - 45 %
COV (UNE EN 11890-2)	2.004/42IIA (j) (550/500) Máx. COV□s 500 g/l
Presentación	750 ml.

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

Modo de empleo

RECOMENDACIONES GENERALES:

Remover bien en el envase. Las superficies a pintar deben estar limpias, secas y preparadas adecuadamente.

El contenido de humedad de la madera no debe superar el 12% en madera dura y el 15% en madera blanda.
Madera resinosa y exótica (Melis, Pino-tea, Iroco, Teca, etc.): lavar a fondo con ***Diluyente TITAN Yate*** para eliminar la resina. Aplicar una primera capa en una superficie reducida y observar. Si la exudación de resina persiste, consultar al servicio técnico, sino terminar con 2 - 3 capas de ***Barniz Titanlux Aspecto Cristal***.

SUPERFICIES NO PREPARADAS:

Lijar la madera en el sentido de las vetas, limpiar a fondo, eliminar resinas o secreciones de resinas y matar cantos vivos.
En interiores: en la mayoría de los casos 2 capas serán suficientes.
En exteriores: 3 capas de ***Barniz Titanlux Aspecto Cristal***.
El secado entre capas debe ser de 12 - 24 horas. Lijar hasta matizar entre capa y capa.

MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN BUEN ESTADO:

Lavar y lijar con suavidad y barnizar directamente.

MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN MAL ESTADO:

Eliminar totalmente y proceder como en superficies no preparadas.

Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.









INDUSTRIAS TITAN, S.A.
P. Pratense, c/114, 21
08820 El Prat de Llobregat
ESPAÑA Tel: +34 934 797 494
Rua Fonte Cova
4476-909 Castelo da Maia, Maia
PORTUGAL Tel: +351 229 865 450
www.titanlux.com

